ITALBLOK
Industria Manufatti Cementizi

PAVIMENTAZIONI
IN BASALTICO VULCANICO

Elementi in cls BASALTICO vibrocompresso per la realizzazione di pavimentazioni da esterno tipo vulcanico. Possibilità di finitura diamantata.

Composizione del rivestimento

Composizione:

- Cemento conforme alla EN 197-1
- Aggregati per calcestruzzo conformi alla EN 12620
- Acqua di impasto conforme alla EN 1008
- Additivi conformi alla EN 934-2, EN 480-1, 480-2, EN 10765
- Pigmenti coloranti inorganici

Caratteristiche del cls:

- Resistenza a compressione R_{ck}	N/mm^2	>25
- Massa volumica	kg/m^3	-
- Assorbimento d'acqua per capillarità	%	-

I componenti base, cemento ed aggregati, vengono mescolati con aggiunta d'acqua ed idrorepellente (per colorati additivi) fino a creare un composto omogeneo che viene poi colato in stampi montanti su vibropressa automatica. Per essiccazione naturale i prodotti ottenuti raggiungono la loro resistenza definitiva (80% nelle prime 48 ore, 100% nei primi 10 giorni)

Caratteristiche del PAVIMENTO

Codice	Descrizione/Colore	Sp.	Pz/mq	Mq/ped	Immagine indicativa
Ps20404gbas	Piastra 20 x 40	4	12,5	14	
Ps20404basbuc	Piastra Bucciardato 20 x 40	4	12,5	14	
Ps20404basbucfas	Piastra Bucciardato con fascia 20 x 40	4	12,5	14	
Ps20206gbas	Piastra 20 x 20	6	25	10,4	
Ps20206basbuc	Piastra Bucciardato 20 x 20	6	25	10,4	
Ps20206basbucfas	Piastra Bucciardato con fascia 20 x 20	6	25	10,4	
Ps20406gbas	Piastra 20 x 40	6	12,5	12	
Ps20406gbas	Piastra 20 x 40	6	12,5	12	
Ps20406basbuc	Piastra Bucciardato 20 x 40	6	12,5	12	
Ps20406basbucfas	Piastra Bucciardato con fascia 20 x 40	6	12,5	12	

ITALBLOK CAIVANO (NA)

La ITALBLOK si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
I dati contenuti nella scheda hanno carattere orientativo sulle caratteristiche del prodotto, essa pertanto non ha carattere di certificazione.

ITALBLOK di Bervicato Iuri & C. S.a.S. - Zona industriale A.S.I. - 80023 Caivano (NA)
tel: 081 834 92 66 - *fax:* 081 836 05 00 - *website:* www.italblok.com - *email:* info@italblok.com

Elementi in cls BASALTICO vibrocompresso per la realizzazione di pavimentazioni da esterno tipo vulcanico. Possibilità di finitura diamantata.

Caratteristiche del PAVIMENTO

Codice	Descrizione/Colore	Sp.	Pz/mq	Mq/ped	Immagine indicativa
Ps25256gbas	Piastra 25 x 25	6	16	14	
Ps25256basbuc	Piastra Bucciardato 25 x 25	6	16	14	
Ps25256basbucfas	Piastra Bucciardato con fascia 25 x 25	6	16	14	
Ps25506gbas	Piastra 25 x 50	6	8	14	
Ps25506basbuc	Piastra Bucciardato 25 x 50	6	8	14	
Ps25506basbucfas	Piastra Bucciardato con fascia 25 x 50	6	8	14	

ITALBLOK CAIVANO (NA)

Finitura

Diamantata Liscia Bucciardata

Voce di capitolato

Realizzazione di pavimentazioni in basaltico vulcanico per esterno mediante elementi in calcestruzzo vibrocompresso, di spessore di 4/6 cm, forniti dalla ITALBLOK di Bervicato Iuri & C. S.A.S. Essendo i rivestimenti realizzati con prodotti naturali, i colori, le sfumature e le tonalità, potrebbero subire variazioni legate alle diverse produzioni, pertanto l'eventuale differenze del colore sono intrinseche del prodotto.

Posa in opera

E' opportuno scegliere colle premiscelate di qualità. Con una spatola dentata stendere la colla su una superficie limitata. Stendere uno strato abbondante di colla sul retro di ogni singolo elemento. Fare aderire il singolo elemento facendo pressione, fin che la colla non sborda su ogni lato. Per le fughe è consigliato l'utilizzo di biostucchi. Lo stucco in eccesso viene rimosso mediante l'utilizzo un pennello asciutto. **Non usare per la pulizia delle fughe spugne bagnate, acqua o prodotti a base acida e spazzole di ferro.** Per preservare le superfici dallo sporco e dalla polvere, si consiglia di trattare a completa asciugatura tutta la superficie con un idrorepellente trasparente a scomparsa del tipo silossanico oppure siliconico.

La ITALBLOK si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
I dati contenuti nella scheda hanno carattere orientativo sulle caratteristiche del prodotto, essa pertanto non ha carattere di certificazione.

ITALBLOK di Bervicato Iuri & C. S.a.S. - Zona industriale A.S.I. - 80023 Caivano (NA)
tel: 081 834 92 66 - *fax:* 081 836 05 00 - *website:* www.italblok.com - *email:* info@italblok.com